



## ACANTO FERROMICACEO AD ACQUA

B – 25 / ED. 12-17

### CLASSIFICAZIONE COV

Pittura monocomponente ad alte prestazioni  
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/i): 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)  
Il prodotto ACANTO FERROMICACEO AD ACQUA contiene al massimo 25 g/l COV

### CARATTERISTICHE

Smalto anticorrosivo a base di resina in dispersione acquosa, alluminio lamellare, ossido di ferromicaceo e fosfato di zinco. Garantisce elevata protezione ai manufatti trattati conferendo contemporaneamente un pregevole aspetto antichizzante simile a quello del ferro battuto.

### CICLO APPLICATIVO

#### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

**Ferro:** rimuovere eventuali presenze di ruggine e vecchie pitture non aderenti, carteggiare e spolverare accuratamente. Se necessario applicare una o due mani di un comune convertitore di ruggine ad acqua disponibile sul mercato.

Ad essiccazione avvenuta, rimuovere il convertitore in eccesso mediante accurato lavaggio con acqua. A superficie asciutta applicare una mano di ACANTO FONDO UNIVERSALE AD ACQUA e attendere 24 ore per una completa essiccazione.

**Acciaio zincato:** se necessario rimuovere i sali di zinco mediante spazzolatura o sabbatura di pulizia, sgrassare con acqua e detersivo o idoneo solvente. Applicare una mano di ACANTO FONDO UNIVERSALE AD ACQUA.

**Materie plastiche (PVC):** sgrassare con acqua e detersivo, utilizzando idonea spugna abrasiva per irruvidire leggermente il supporto.

Applicare una mano di ACANTO FONDO UNIVERSALE AD ACQUA e lasciare asciugare perfettamente, per almeno 8 - 12 ore.

**Alluminio e leghe:** in esterno, dopo accurata pulizia e sgrassaggio, applicare una mano di HOBBY PRIMER SPECIALE A SOLVENTE. A completa essiccazione eliminare eventuali tracce di condensa (alcool). In interno, pulire e sgrassare, se la superficie è molto liscia stendere una mano di ACANTO FONDO UNIVERSALE AD ACQUA.

**Legno nuovo:** in esterno, dopo leggera carteggiatura e pulizia, applicare una mano di WOODY IMPREGNANTE AD ACQUA, utilizzato come protettivo di profondità (evitando la formazione di un film superficiale), abrasivare leggermente, spolverare. In interno, dopo preparazione del supporto, procedere con una mano di ACANTO FONDO OPACO AD ACQUA.

**Legno vecchio:** sia esterno che in interno, nel caso in cui il legno sia particolarmente degradato, applicare trattamento rigenerante con una o più mani di WOODY FRENAFUNGO RIGENERALEGNO.

**Legno già verniciato:** se in cattive condizioni eliminare le parti mobili e carteggiare accuratamente per smussare eventuali rilievi del film di pittura ancora aderente. Procedere con trattamento rigenerante con una o più mani di WOODY FRENAFUNGO RIGENERALEGNO.

#### FINITURA

Applicare due mani di ACANTO FERROMICACEO AD ACQUA con un intervallo di almeno 24 ore una dall'altra.

### AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5 °C.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - info@jcolors.com

DATI PRINCIPALI A  
20° C E 70% DI  
UMIDITA'

<b>RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)</b>	<b>DILUENTE</b>	<b>PULIZIA ATTREZZI</b>	<b>APPLICAZIONE A RULLO</b>
10 - 12 mq/l	ACQUA	ACQUA	2 - 5 %
<b>ASPETTO E FINITURA</b>	<b>FUORI POLVERE</b>	<b>PESO SPECIFICO (Kg/l)</b>	<b>APPLICAZIONE A PENNELLO</b>
RUVIDO / GRANA FINE / GRANA GROSSA	30 - 60 MIN	1,46 ± 0,02	2 - 5 %
<b>COLORI</b>	<b>SECCO AL TATTO</b>	<b>SOLIDI IN VOLUME</b>	<b>APPLICAZIONE A SPATOLA</b>
GRIGIO CHIARO / TINTE PRONTE / COLORPRO / COLORPRO 3.0	1,5 - 2 ORE	45 ± 2	=
<b>ESTERNI / INTERNI</b>	<b>SECCO IN PROFONDITA'</b>	<b>VISCOSITA'</b>	<b>APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA</b>
SI / SI	24 ORE	100 K.U.	2 - 10 % Ø UGELLI: 1,5 - 1,7 mm PRESSIONE: 2 - 2,5 atm
<b>VITA DI STOCCAGGIO</b>	<b>SOVRAVERNICIABILITA'</b>	<b>TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'</b>	<b>APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS</b>
ALMENO 12 MESI	24 ORE	=	=

NOTE

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

[www.rossettivernici.it](http://www.rossettivernici.it)

