

ADDITIVO ANTIALGA per Pitture Murali e Rivestimenti per esterno

E-14



Prodotto non destinato ad usi di cui al D.L. 161/2006.

CARATTERISTICHE

Additivo algicida e fungicida a largo spettro d'azione, particolarmente indicato per prevenire la formazione e lo sviluppo di funghi ed alghe su film di pittura poste all'esterno legati alla presenza di microrganismi di varia natura nell'atmosfera.

MODALITA' D'USO:

Utilizzare una confezione da 250 cc di **ADDITIVO ANTIALGA** in 15 lt. o 25 kg. di idropittura o rivestimento murale.

Prima di introdurre l'**ADDITIVO ANTIALGA** nel prodotto agitare bene il barattolo per renderlo perfettamente omogeneo; una leggera separazione è del tutto normale e non altera l'efficacia dell'additivo. Dopo aver versato l'**ADDITIVO ANTIALGA** nel prodotto, prima che questo venga diluito, è necessario omogeneizzare perfettamente, possibilmente con agitatore meccanico, al fine di ottenere la massima efficacia.

Diluire poi il prodotto rispettando le indicazioni date dal produttore e mescolare bene.

L'**ADDITIVO ANTIALGA** è perfettamente compatibile con qualsiasi tipo di idropittura e rivestimento murale di nostra produzione; l'utilizzo non ne modifica le caratteristiche di colore, copertura, permeabilità e resistenza all'abrasione ad umido.

AVVERTENZE

Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5 °C e non superiore a + 35 °C.

Per utilizzare tutto il prodotto, lavare con acqua il contenitore vuoto ed utilizzare la miscela ottenuta per diluire l'idropittura.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Resa Teorica Per mano mq/lit. | | Diluyente | | Pulizia attrezzi | | Applicazione a rullo | |
| = | | = | | acqua | | = | |
| Aspetto e finitura | | Fuori polvere | | Peso specifico kg/l | | Applicazione a pennello | |
| = | | = | | 1,15 ± 0,05 | | = | |
| Colori | | Secco al tatto | | Solidi in volume | | Applicazione a spatola | |
| = | | = | | = | | | |
| Esterni / interni | | Secco in profondità | | Viscosità | | Applicazione a spruzzo ad aria | |
| = | | = | | 2000 - 3000 cps | | = | |
| Vita di stoccaggio | | Sovraverniciabilità | | Temperatura di infiammabilità | | = | |
| 12 mesi | | = | | = | | | |

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - www.rossettivernici.it