

ACANTO IDROSMALTO MURALE OPACO "NUOVA FORMULA"

F-24



Pittura opaca per pareti e soffitti interni

Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 30 g/l (2010).

Il prodotto Acanto Idrosmalto Murale Opaco contiene al massimo 30 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Pittura murale acrilica modificata per interni dotata di ottima copertura, facilità d'uso, aspetto opaco ed elevatissima resistenza all'abrasione ad umido.

Classe II di lavabilità secondo ISO 11998.

Resistenza all'abrasione ad umido secondo UNI 10560: > 10000 colpi spazzola

Prodotto Ecocompatibile. Questo prodotto, non contenendo sostanze organiche volatili ed altri composti pericolosi, contribuisce alla riduzione dell'inquinamento idrico ed atmosferico.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

In generale i supporti devono essere puliti, maturi e asciutti. In presenza di muffe trattare con RISANA DISINFETTANTE Presidio Medico Chirurgico Reg. 11548 del Ministero della Salute. A supporto asciutto spazzolare e spolverare accuratamente.

Muri nuovi con finitura a "civile": spazzolare e spolverare accuratamente. Stuccare e fratazzare buchi o crepe con il nostro RASANTE MINERALE FRATAZZABILE.

Eliminare la polvere ed applicare BLOCCAMURO o ACRILBLOK diluibili con acqua a 1:3 - 1:5 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto, o PRIMER ACRILICO D1 o PRIMER ACRILICO D2.

Muri nuovi a base gesso e cartongesso: spazzolare o stuccare con ROSTUCCO in pasta o in polvere. Carteggiare, spolverare e isolare con BLOCCAMURO o ACRILBLOK diluibili con acqua a 1:3 - 1:5 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto, o PRIMER ACRILICO D1.

Muri già trattati: eliminare completamente vecchie pitture poco resistenti e poco aderenti, (muffe-fuliggine con i cicli adeguati). Pulire accuratamente e spolverare. Stuccare eventuali buchi o crepe con il nostro RASANTE MINERALE FRATAZZABILE (civile) o ROSTUCCO in pasta o in polvere (su supporti lisci a gesso). Spolverare e applicare BLOCCAMURO o ACRILBLOK diluibili con acqua a 1:3 - 1:5 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto, o PRIMER ACRILICO D1 o PRIMER ACRILICO D2.

FINITURA

Lasciare asciugare perfettamente ed applicare due mani di **Acanto Idrosmalto Murale Opaco** con un intervallo di 8 ore una dall'altra.

AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C. Conservare in barattolo ben chiuso, a temperatura superiore a + 5 °C.

* Per tinte derivate da basi TR/Extra Deep, DD/Deep, la diluizione dovrà essere compresa tra 0 e 10% massimo, in volume, anche in relazione all'assorbimento del supporto; per le tinte derivate dalla base BT tra 15 e 20%. Si consiglia di effettuare una prova applicativa preventiva.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
10		ACQUA		ACQUA		20% - 25% Rif.al bianco	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
OPACO		15' - 30'		1,40 ± 0.02		20% - 25% Rif.al bianco	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
COLORPRO E COLORPRO 3.0		2 ORE		40 ± 1		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
NO/ SI		24 ORE		130 ± 5 K.U.		20% - 30%	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		Effettuare prove applicative circa dimensioni ugelli e pressione ottimale in funzione delle esigenze	
24 MESI		8 ORE		=			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 – www.rossettevernicci.it