



## R05 PROFESSIONAL

F – 40 / ED. 01-18

### CLASSIFICAZIONE COV

Pittura opaca per pareti e soffitti interni  
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 30 g/l (2010).  
Il prodotto R05 PROFESSIONAL contiene al massimo 15 g/l COV

### CARATTERISTICHE

Pittura murale lavabile per interni dotata di elevata copertura, alta resa, facilità d'uso, aspetto opaco mascherante.  
Classe di lavabilità 2 secondo ISO 11998.  
Resistenza all'abrasione ad umido secondo UNI 10560: > 3000 colpi spazzola.

### CICLO APPLICATIVO

#### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

In generale i supporti devono essere puliti, maturi e asciutti. In presenza di muffe trattare con LIBELLULA DETERGENTE SPRAY e SANIFICANTE TOGLI-MUFFA. A supporto asciutto spazzolare e spolverare accuratamente.

Muri nuovi con finitura civile, gesso e cartongesso: per supporti senza difetti e poco assorbenti, passare direttamente alla fase di finitura. Per supporti assorbenti e nel caso di cartongesso impermeabilizzato, spazzolare o stuccare, eliminare la polvere ed applicare BLOCCAMURO o ACRILBLOK diluibili con acqua fino a 1:5 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto o PRIMER ACRILICO D1 o PRIMER ACRILICO D2.

Muri già trattati: eliminare completamente vecchie pitture poco resistenti e poco aderenti, trattare muffe o fuliggine con i cicli adeguati, pulire accuratamente e spolverare. Stuccare eventuali buchi o crepe con RIEMPSTUCK o ROSTUCCO IN PASTA. Spolverare e applicare BLOCCAMURO o ACRILBLOK diluibili con acqua fino a 1:5 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto o PRIMER ACRILICO D1 o PRIMER ACRILICO D2.

#### FINITURA

Lasciare asciugare perfettamente, applicare una o due mani di R05 PROFESSIONAL con un intervallo di circa 6 ore una dall'altra.

### AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.

\* Per tinte derivate da basi TR e DD la diluizione dovrà essere max. 10% in volume, anche in relazione all'assorbimento del supporto; per tinte derivate dalla base BB max. 30%. Si consiglia di effettuare una prova applicativa preventiva.

### VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione della pittura R05 PROFESSIONAL, pittura opaca mascherante, a base di resina vinilacrilica, biossido di titanio e carbonato di calcio, mediante pennello, rullo o spruzzo, per interni.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - info@jcolors.com

DATI  
PRESTAZIONALI  
(NORMATIVA UNI  
EN 13300)\*

<b>Rapporto di contrasto</b>	ISO 6504-3	Classe 2
<b>Resa Kubelka Munk m<sup>2</sup>/l</b>	ISO 6504-1	12
<b>Lavabilità</b>	ISO 11998	Classe 2
<b>Brillantezza (gloss)</b>	ISO 2813	2 Dead Matt
<b>Finezza di macinazione</b>	ISO 1524	Fine
<b>Presenza di sporco</b>	UNI 10792	Media

\* Relativi alla Base BB

DATI PRINCIPALI A  
20° C E 70% DI  
UMIDITA'

<b>RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)</b>	<b>DILUENTE</b>	<b>PULIZIA ATTREZZI</b>	<b>APPLICAZIONE A RULLO</b>
16 mq/l	ACQUA	ACQUA	MAX 30 % BASE BB / WHITE SUPERIOR MAX 10% BASE DD e TR
<b>ASPETTO E FINITURA</b>	<b>FUORI POLVERE</b>	<b>PESO SPECIFICO (Kg/l)</b>	<b>APPLICAZIONE A PENNELLO</b>
OPACO	15' – 30'	1,45 – 1,55	MAX 30 % BASE BB / WHITE SUPERIOR MAX 10% BASE DD e TR
<b>COLORI</b>	<b>SECCO AL TATTO</b>	<b>SOLIDI IN VOLUME</b>	<b>APPLICAZIONE A SPATOLA</b>
BIANCO / COLORPRO / COLORPRO 3.0	1 – 2 ORE	54 – 60 %	=
<b>ESTERNI / INTERNI</b>	<b>SECCO IN PROFONDITA'</b>	<b>VISCOSITA'</b>	<b>APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA</b>
NO / SI	12 ORE	12.000 – 16.000 cP	FINO AL 40 % (in relazione alla pressione e agli attrezzi utilizzati)
<b>VITA DI STOCCAGGIO</b>	<b>SOVRAVERNICIABILITA'</b>	<b>TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'</b>	<b>APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS</b>
24 MESI	6 ORE	=	FINO AL 40 % (in relazione alla pressione e agli attrezzi utilizzati)

**NOTE** Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com