



IDROPELLENTE A

G - 23 / ED. 08-18

CLASSIFICAZIONE
COV

Prodotto escluso dal D.L. 161/2006

CARATTERISTICHE Impregnante all'acqua metilsiliconico, dotato di elevata idrorepellenza, ideale per la protezione delle superfici murali a vista lasciando inalterate le naturali caratteristiche estetiche e traspiranti.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Intonaco civile: lasciare stagionare, pulire eventuali macchie di sporco.
Pietre o mattoni a vista: pulire le macchie di sporco e le incrostazioni di cemento o calce.
Pitture e vernici in dispersione: non applicabile direttamente poiché non reagisce chimicamente su supporti di natura sintetica.
Pitture a calce o silicati: applicare solo su superfici ben aderenti; pulite e prive di diversità colorimetriche.
Superfici con muffe: spazzolare e pulire, igienizzare la superficie con appositi prodotti.

FINITURA
Applicare IDROPELLENTE A mediante rullo, pennello o spruzzo, anche in più riprese, fino a saturazione, diluito con acqua fino a 1 : 5 in volume.

AVVERTENZE Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5 °C.

VOCE DI CAPITOLATO Applicazione di uno strato di IDROPELLENTE A, impregnante metilsiliconico all'acqua ad elevata traspirabilità su fondi opportunamente predisposti.

DATI PRINCIPALI A
20° C E 70% DI
UMIDITA'

RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
± 20 mq/l	ACQUA	ACQUA	1 : 5
ASPETTO E FINITURA	FUORI POLVERE	PESO SPECIFICO (Kg/l)	APPLICAZIONE A PENNELLO
TRASPARENTE	=	1	1 : 5
COLORI	SECCO AL TATTO	SOLIDI IN VOLUME	APPLICAZIONE A SPATOLA
INCOLORE	3 - 4 ORE	=	=
ESTERNI / INTERNI	SECCO IN PROFONDITA'	VISCOSITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA
SI / SI	8 ORE	35 cps	1 : 5
VITA DI STOCCAGGIO	SOVRAVERNICIABILITA'	TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS
24 MESI	8 ORE	=	=



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - info@jcolors.com

NOTE Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

www.rossettivernici.it



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - info@jcolors.com