

MONDO NUOVO LAVABILE FORMULA + SUPERLAVABILE PER INTERNI

F – 05 / ED. 03-22

CLASSIFICAZIONE COV Pittura opaca per pareti e soffitti interni
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/c): 40 g/l (2010)
Il prodotto MONDO NUOVO LAVABILE FORMULA + contiene al massimo 15 g/l COV

CARATTERISTICHE Pittura superlavabile vellutata dotata di ottima impermeabilità all'acqua unita ad una buona permeabilità al vapore acqueo. Altamente coprente e con un ottimo punto di bianco. La sua speciale formulazione è studiata per essere tinteggiata a tintometro con un'ampia gamma colori. La sua alta resistenza anche agli alcali, lo rende il prodotto ideale per la stesura su tutte le superfici.
Lavabilità secondo ISO 11998: CLASSE 1 - SUPERLAVABILE

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
In generale i supporti devono essere maturi, puliti e ben asciutti. In caso di presenza di muffe ed efflorescenze trattare con apposito prodotto sanificante LIBELLULA IGIENIZZANTE rimuovendo tutta la muffa presente mediante spazzolatura.
Pareti nuove con finitura a civile, gesso e cartongesso: in caso di superfici irregolari procedere con il livellamento delle stesse utilizzando lo stucco in polvere RIEMPSTUCK oppure RIVOSTUCK PASTA. Se i supporti risultano molto assorbenti si consiglia di applicare una mano di fissativo isolante ACRILBLOK, BLOCCAMURO oppure PRIMER ACRILICO D1.
Pareti già trattate con pitture traspiranti: rimuovere accuratamente dalla superficie eventuali frammenti di intonaco poco aderenti o sfarinanti. Livellare le imperfezioni con lo stucco in polvere RIEMPSTUCK oppure RIVOSTUCK PASTA, carteggiare e spolverare accuratamente. Procedere quindi con una o più mani di fissativo isolante ACRILBLOK, BLOCCAMURO oppure PRIMER ACRILICO D1.
Pareti già trattate con pitture lavabili: Livellare le imperfezioni con lo stucco in polvere RIEMPSTUCK, carteggiare e spolverare accuratamente. Procedere quindi con una o più mani di fissativo isolante ACRILBLOK, BLOCCAMURO oppure PRIMER ACRILICO D1.

FINITURA
A superficie completamente asciutta, applicare almeno 2 mani di MONDO NUOVO LAVABILE FORMULA + con un intervallo di almeno 5 ore l'una dall'altra.

AVVERTENZE Nella generalità dei casi applicare con temperatura dell'aria tra + 5 °C e + 35 °C, con un'umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80% e con umidità del supporto inferiore al 10%. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.

VOCE DI CAPITOLATO Applicazione della pittura MONDO NUOVO LAVABILE FORMULA +, superlavabile, opaca ad effetto vellutato, per interni mediante pennello o rullo a due mani.



DATI
PRESTAZIONALI
(NORMATIVA UNI
EN 13300)

Rapporto di contrasto	ISO 6504-3	CLASSE 1 A 6 m ² /L - MASSIMA COPRENZA
Resa Kubelka Munk m²/L	ISO 6504-1	12
Lavabilità	ISO 11998	CLASSE 1 - SUPERLAVABILE
Brillantezza (gloss)	ISO 2813	OPACO
Finezza di macinazione	ISO 1524	FINE
Presenza di sporco	UNI 10792	MOLTO BASSA

DATI PRINCIPALI A
20° C E 70% DI
UMIDITA'

RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
12 m ² /L	ACQUA	ACQUA	MAX 30% BB/WS MAX 20% TT MAX 10% ALTRE BASI
ASPETTO E FINITURA	FUORI POLVERE	PESO SPECIFICO (Kg/l)	APPLICAZIONE A PENNELLO
OPACO	=	1,42 ± 0,02	MAX 30% BB/WS MAX 20% TT MAX 10% ALTRE BASI
COLORI	SECCO AL TATTO	SOLIDI IN VOLUME	APPLICAZIONE A SPATOLA
BIANCO / COLORSTUDIO EVOLUTION	2 ORE	47 ± 1	=
ESTERNI / INTERNI	SECCO IN PROFONDITA'	VISCOSITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA
NO / SI	24 ORE	BROOKFIELD 16000 cps	±30 %
VITA DI STOCCAGGIO	SOVRAVERNICIABILITA'	TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS
24 MESI	5 ORE	=	±30 %

Dati riferiti alla base BB / bianco WS

NOTE

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

www.vipvernici.it



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - info@jcolors.com