FONDO SPECIALE AD ACQUA

A – 16 / ED. 10-25

CLASSIFICAZIONE COV	Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/i): 140 g/l (2010) Il prodotto FONDO SPECIALE AD ACQUA contiene al massimo 140 g/l COV
CARATTERISTICHE	Fondo antiruggine ad acqua caratterizzato da un'elevatissima capacità di aggrappaggio. A rapida essiccazione e ad alta resistenza nel tempo ad usura, abrasione e corrosione. E' raccomandato come fondo per finiture ad acqua di cui ne facilita l'applicazione su supporti in ferro, lamiera zincata, alluminio, PVC e materiale plastico. Ideale da utilizzare anche direttamente su supporti vecchi e intaccati da ruggine solo previa idonea preparazione del supporto.
CICLO APPLICATIVO	**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI** In generale i supporti devono essere puliti, maturi e asciutti. **Ferro**: rimuovere accuratamente eventuali presenze di ruggine e vecchi smalti sfoglianti, carteggiare e spolverare. Se necessario procedere con una o più mani di convertitore di ruggine. **Acciaio zincato**: sgrassare accuratamente con un panno imbevuto di diluente, se necessario rimuovere i sali di zinco mediante spazzolatura o sabbiatura di pulizia. **Alluminio o PVC**: sgrassare accuratamente con idonei detergenti, carteggiare e spolverare. **FINITURA** Applicare una o due mani di FONDO SPECIALE AD ACQUA. Dopo 12 ore e completa essiccazione avvenuta, procedere il prodotto di finitura previsto.
AVVERTENZE	La temperatura del supporto e dell'ambiente non deve essere inferiore a +5°C o superiore a +35°C. Non applicare il prodotto in caso di pioggia, eccessiva umidità (umidità relativa dell'ambiente U.R. ≥ 80%; umidità residua del supporto ≥ 10%), forte vento, sotto elevata insolazione (sole battente) e se sono previste gelate notturne.
VOCE DI CAPITOLATO	Applicazione di FONDO SPECIALE AD ACQUA, a base di resina acrilica, su ferro, legno, acciaio zincato, alluminio, P.V.C. e precompresso, opportunamente predisposti, in due strati di 25 Micron.

J COLORS S.p.A
Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

DATI PRINCIPALI A 20° C E 70% DI UMIDITA'

RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
14 mq/l	ACQUA	ACQUA	MAX 10%
ASPETTO E FINITURA	**FUORI POLVERE**	**PESO SPECIFICO (Kg/l)**	**APPLICAZIONE A PENNELLO**
OPACO	30'	1,25	MAX 10%
COLORI	**SECCO AL TATTO**	**SOLIDI IN VOLUME**	**APPLICAZIONE A SPATOLA**
GRIGIO	1 ORA	35 ± 1	=
ESTERNI / INTERNI	**SECCO IN PROFONDITA'**	**VISCOSITA'**	**APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA**
SI / SI	12 ORE	GIRANTE 4 VEL. 20 3.500 cps	±10% Ø UGELLI = 3 mm PRESSIONE = 2,5 atm
VITA DI STOCCAGGIO	**SOVRAVERNICIABILITA'**	**TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'**	**APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS**
24 MESI	12 ORE	=	±10% Ø UGELLI = 3 mm PRESSIONE = 2,5 atm

NOTE

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.