



FONDO DI PREPARAZIONE UNIVERSALE

D - 06 / ED. 04-19

CLASSIFICAZIONE COV

Primer
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/g): 30 g/l (2010)
Il prodotto FONDO DI PREPARAZIONE UNIVERSALE contiene al massimo 5 g/l COV

CARATTERISTICHE

Fondo riempitivo pigmentato a base minerale per la preparazione dei supporti nei sistemi ai silicati, calce e silossanici. Consigliato per il trattamento dei fondi con discontinuità di assorbimento dovuto a rappezzi o lievi irregolarità strutturali. Granulometria ~ 0.2 mm. Ideale come fondo di collegamento, qualora fosse necessaria l'applicazione di prodotti di natura minerale su supporti già trattati anche con finiture sintetiche ben ancorate.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Intonaci idonei a base di calce aerea, calce idraulica, calce/cemento, intonaci finiti con pitture e rivestimenti.

Supporti non trattati e poco assorbenti: applicare una mano di fissativo specifico in relazione alla tipologia del ciclo scelto.

Supporti trattati con vecchie pitture o rivestimenti sintetici o minerali: si consiglia di eliminare completamente le vecchie pitture e/o i rivestimenti.

PREPARAZIONE E FINITURA

Applicare una o due mani di FONDO DI PREPARAZIONE UNIVERSALE, preferibilmente applicato a pennello, incrociando le passate per migliorare e mascherare già dalle prime mani del ciclo le piccole irregolarità del supporto. Dopo almeno 12 ore procedere all'applicazione della finitura prescelta.

AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, a temperatura superiore a + 5 °C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione del FONDO DI PREPARAZIONE UNIVERSALE, fondo riempitivo pigmentato, mediante pennello, rullo, per interni ed esterni.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

DATI PRINCIPALI A
20° C E 70% DI
UMIDITA'

RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
4 – 7 mq/l	ACQUA	ACQUA	SCONSIGLIATO
ASPETTO E FINITURA	FUORI POLVERE	PESO SPECIFICO (Kg/l)	APPLICAZIONE A PENNELLO
OPACO	=	1,4 ± 0,02	PRONTO ALL'USO (MAX 5% solo se necessario)
COLORI	SECCO AL TATTO	SOLIDI IN VOLUME	APPLICAZIONE A SPATOLA
BIANCO	4 – 5 ORE	=	=
ESTERNI / INTERNI	SECCO IN PROFONDITA'	VISCOSITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA
SI / SI	12 ORE	=	=
VITA DI STOCCAGGIO	SOVRAVERNICIABILITA'	TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS
24 MESI	12 ORE	=	=

NOTE Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

www.rossettivernici.it



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com