



IMPRIMITORE INCOLORE

D - 07 / ED. 04-19

CLASSIFICAZIONE COV

Primer fissativo
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BS/h): 750 g/l (2010)
Il prodotto IMPRIMITORE INCOLORE contiene al massimo 750 g/l COV

CARATTERISTICHE

Isolante fissativo murale per muri sfarinanti, a base di resine Pliolite®, ideale per superfici murali vecchie e nuove con buon potere penetrante e buon potere consolidante. Insaponificabile, forma un ponte di adesione ideale tra i supporti minerali e le finiture, uniformando gli assorbimenti. Il prodotto è pronto all'uso. Solo in caso di necessità può essere diluito con diluente sintetico o nitro in misura del 10% massimo.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Intonaco civile: lasciare stagionare, pulire eventuali macchie di sporco.

Pitture e vernici in dispersione: se ben aderenti pulire a secco o ad umido, diversamente, eliminare completamente, lavare con acqua.

Pitture a calce o silicati: eliminare completamente, spolverare.

Superfici murali con muffe: spazzolare e pulire, igienizzare la superficie con appositi prodotti. Stuccare all'interno con ROSTUCCO stucco in pasta o con RIEMPSTUCK.

PREPARAZIONE E FINITURA

Applicare una mano di IMPRIMITORE INCOLORE e dopo almeno 12 ore procedere all'applicazione della finitura prescelta.

AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, a temperatura superiore a + 5 °C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di IMPRIMITORE INCOLORE pronto all'uso, a base di resina Pliolite®, mediante rullo o pennello.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

DATI PRINCIPALI A
20° C E 70% DI
UMIDITA'

RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
10 mq/l	DILUENTE SINTETICO O NITRO	DILUENTE SINTETICO O NITRO	PRONTO ALL'USO (MAX 10% solo se necessario)
ASPETTO E FINITURA	FUORI POLVERE	PESO SPECIFICO (Kg/l)	APPLICAZIONE A PENNELLO
TRASPARENTE	=	0,89	PRONTO ALL'USO (MAX 10% solo se necessario)
COLORI	SECCO AL TATTO	SOLIDI IN VOLUME	APPLICAZIONE A SPATOLA
INCOLORE	3 – 5 ORE	12	=
ESTERNI / INTERNI	SECCO IN PROFONDITA'	VISCOSITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA
SI / SI	24 ORE	=	=
VITA DI STOCCAGGIO	SOVRAVERNICIABILITA'	TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS
36 MESI	12 ORE	=	=

NOTE Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

www.rossettivernici.it



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com