

## HOBBY COLOR

### Pittura traspirante idrorepellente per interni ed esterni

F-07



Pittura per pareti esterne(interne) di supporto minerale  
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/c): 40 g/l (2010).  
Il prodotto Hobby Color contiene al massimo 2 g/l COV.

## CARATTERISTICHE

Pittura ad acqua idrorepellente dotata di eccezionale resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici. Di facile applicabilità ed ottima copertura caratterizzata da un aspetto vellutato opaco. Buona permeabilità al vapore acqueo (traspirabilità):  $S_d = 0.007 \text{ m}$   
Resistenza all'abrasione ad umido secondo UNI 10560: > 5000 colpi spazzola

## CICLO APPLICATIVO

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

In generale i supporti devono essere puliti, maturi e asciutti. In presenza di muffe trattare con RISANA DISINFETTANTE Presidio Medico Chirurgico Reg .11548 del Ministero della Salute. A supporto asciutto spazzolare e spolverare accuratamente.

**Muri nuovi con finitura a "civile":** spazzolare e spolverare accuratamente. Stuccare e fratazzare buchi o crepe con il RASANTE MINERALE FRATAZZABILE.

Eliminare la polvere ed applicare BLOCCAMURO o ACRILBLOK diluibili con acqua a 1:3 - 1:5 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto o PRIMER ACRILICO D1 o PRIMER ACRILICO D2.

**Muri nuovi a base gesso e cartongesso:** spazzolare o stuccare con stucco in pasta.

Carteggiare, spolverare e isolare con BLOCCAMURO o ACRILBLOK diluibili con acqua a 1:3 - 1:5 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto, o PRIMER ACRILICO D1.

**Muri già trattati:** eliminare completamente vecchie pitture poco resistenti e poco aderenti, (muffe-fuliggine con i cicli adeguati). Pulire accuratamente e spolverare. Stuccare eventuali buchi o crepe con il nostro RASANTE MINERALE FRATAZZABILE (civile) o stucco in pasta o in polvere (su supporti lisci a gesso). Spolverare e applicare BLOCCAMURO o ACRILBLOK diluibili con acqua a 1:3 - 1:5 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto o PRIMER ACRILICO D1 o PRIMER ACRILICO D2.

### FINITURA

Lasciare asciugare perfettamente, applicare due mani di **Hobby Color** con un intervallo di 6-7 ore una dall'altra.

## AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C. Non applicare su superfici calde o esposte al sole. Proteggere dalla pioggia per almeno due o tre giorni. Conservare in barattolo ben chiuso, a temperatura superiore a + 5 °C.

**\*Per tinte derivate da basi Extra Deep/TR, Deep/DD, la diluizione dovrà essere compresa tra 0 e 10% massimo, in volume; per le tinte derivate dalla base P/Pastel e M/Medium la diluizione dovrà essere del 30%.**




















**Le percentuali di diluizione possono essere variate in relazione all'assorbimento del supporto.**

**Si consiglia di effettuare una prova applicativa preventiva.**




















## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione della pittura **Hobby Color**, lavabile traspirante, mediante pennello, rullo o spruzzo, per interni ed esterni.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA  
Rif. basi DD/Deep, TR/Extra Deep

|   |   |                                |   |                                      |   |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|
| Resa Teorica<br>Per mano mq/lit.<br>13                |  | Diluyente<br>ACQUA             |  | Pulizia attrezzi<br>ACQUA            |  | Applicazione a rullo<br>30 -40%<br>*vedi note   |  |
| Aspetto e finitura<br>OPACO                           |  | Fuori polvere<br>=             |  | Peso specifico kg/l<br>1,50 +/- 0,02 |  | Applicazione a pennello<br>30 -40%<br>*vedi note  |  |
| Colori<br>BIANCO<br>COLORPRO 3.0, I<br>PROFESSIONISTI |  | Secco al tatto<br>30' - 45'    |  | Solidi in volume<br>39+/-1           |  | Applicazione a spatola<br>=   |  |
| Esterni / interni<br>SI/ SI                           |  | Secco in profondità<br>24 ORE  |  | Viscosità<br>50.000 ± 5.000cps       |  | Applicazione a spruzzo ad aria<br>30 -40%<br>*vedi note   |  |
| Vita di stoccaggio<br>24 MESI                         |  | Sovraverniciabilità<br>6-7 ORE |  | Temperatura di infiammabilità<br>=   |  | DIAM. UGELLI= 1-1.5 mm<br>PRESS. 2,5-3 atm<br>AIRLESS DIAM. UGELLI 0.66 mm<br>PRESSIONE 100-200 atm |   |

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA  
Rif. Bianco e basi Pastel e Medium

|   |   |                                 |   |                                    |   |   |   |
|---|---|---------------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|
| Resa Teorica<br>Per mano mq/lit.<br>12  |  | Diluyente<br>ACQUA              |  | Pulizia attrezzi<br>ACQUA          |  | Applicazione a rullo<br>0 - 40%<br>*vedi note   |  |
| Aspetto e finitura<br>OPACO             |  | Fuori polvere<br>=              |  | Peso specifico kg/l<br>1,63 ± 0,02 |  | Applicazione a pennello<br>0 - 40%<br>*vedi note  |  |
| Colori<br>COLORPRO, I<br>PROFESSIONISTI |  | Secco al tatto<br>30'           |  | Solidi in volume<br>48 ± 2         |  | Applicazione a spatola<br>=   |  |
| Esterni / interni<br>SI/ SI             |  | Secco in profondità<br>24 ORE   |  | Viscosità<br>55.000 ± 5.000cps     |  | Applicazione a spruzzo ad aria<br>30 - 40%<br>*vedi note  |  |
| Vita di stoccaggio<br>24 MESI           |  | Sovraverniciabilità<br>4 -5 ORE |  | Temperatura di infiammabilità<br>= |  | DIAM. UGELLI= 1-1.5 mm<br>PRESS. 2,5-3 atm<br>AIRLESS DIAM. UGELLI 0.66 mm<br>PRESSIONE 100-200 atm |   |

EDIZIONE 05/14

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

**J COLORS S.p.A.**

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate ( MI ) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 – www.rossettivernici.it