

# R 07 PROFESSIONAL

## Lavabile opaca per interni

F-25



Pittura opaca per pareti e soffitti interni  
 Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 30 g/l (2010).  
 Il prodotto R 07 Professional contiene 4 g/l COV.

### CARATTERISTICHE

Pittura murale acrilica modificata di aspetto opaco per interni, dotata di elevata copertura ed ottima resistenza all'abrasione ad umido. Resistenza all'abrasione ad umido secondo UNI 10560: circa 10000 colpi spazzola. Classe di lavabilità III secondo ISO 11998.

### CICLO APPLICATIVO

#### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

In generale i supporti devono essere puliti, maturi e asciutti. In presenza di muffe trattare con RISANA DISINFETTANTE Presidio Medico Chirurgico Reg. 11548 del Ministero della Salute. A supporto asciutto spazzolare e spolverare accuratamente.

**Muri nuovi con finitura a "civile":** spazzolare e spolverare accuratamente. Stuccare e fratazzare buchi o crepe con il nostro RASANTE MINERALE FRATAZZABILE.

Eliminare la polvere ed applicare BLOCCAMURO o ACRILBLOK diluibili con acqua a 1:3 - 1:5 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto, o PRIMER ACRILICO D1 o PRIMER ACRILICO D2.

**Muri nuovi a base gesso e cartongesso:** spazzolare o stuccare con ROSTUCCO in pasta o in polvere. Carteggiare, spolverare e isolare con BLOCCAMURO o ACRILBLOK diluibili con acqua a 1:3 - 1:5 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto, o PRIMER ACRILICO D1.

**Muri già trattati:** eliminare completamente vecchie pitture poco resistenti e poco aderenti, (muffe-fuliggine con i cicli adeguati). Pulire accuratamente e spolverare. Stuccare eventuali buchi o crepe con il nostro RASANTE MINERALE FRATAZZABILE (civile) o ROSTUCCO in pasta o in polvere (su supporti lisci a gesso). Spolverare e applicare BLOCCAMURO o ACRILBLOK diluibili con acqua a 1:3 - 1:5 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto, o PRIMER ACRILICO D1 o PRIMER ACRILICO D2.

#### FINITURA

Lasciare asciugare perfettamente, applicare due mani di **R 07 PROFESSIONAL** con un intervallo di circa 6-7 ore una dall'altra.

#### AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.

\* Per tinte derivate da basi Extra Deep, Deep, la diluizione dovrà essere compresa tra 0 e 10% massimo, in volume, anche in relazione all'assorbimento del supporto. Si consiglia di effettuare una prova applicativa preventiva.

#### VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione della pittura **R 07 PROFESSIONAL**, lavabile, idrorepellente, mediante pennello, rullo o spruzzo, per interni.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
12		ACQUA		ACQUA		* 25 - 30 %	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
OPACO		15 - 30'		1,42 - 1,56		* 30 - 35 %	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
COLORPRO NCS		30' - 60'		45 ± 1		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
NO / SI		24 ORE		20000 cps		* 20 - 30 %	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		DIAM. UGELLI= 1-1.5 mm PRESS. 2,5-3 atm AIRLESS DIAM. UGELLI 0.66 mm PRESSIONE 100-200 atm	
24 MESI		6 - 7 ORE		=			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

**J COLORS S.p.A.**

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate ( MI ) - Italy - Tel. + 39 02 937541 - www.rossettivernici.it